

SAFE PACK PP STRAP PARAMMETER TABLE

型号	宽度	厚度	米克重	净重	毛重	长度	抗拉强度	延伸率	弯曲	纸管直径	纸管高度
	mm	mm	g/m	KG	KG	M	KG	%	mm/1m	mm	mm
05035-6000-10	4.3-5	0.33-0.43	1	6	6.5	6000	45	小于20%	<60mm/1m	200	188
05045-6000-13.5	4.4-5	0.43-0.53	1.35	8.1	8.6	6000	60	小于20%	<60mm/1m	200	188
05047-7000-14	4.4-5	0.45-0.55	1.4	9.8	10.3	7000	60	小于20%	<60mm/1m	200	188
05055-6000-15	4.4-5	0.55-0.65	1.5	9	9.5	6000	60	小于20%	<60mm/1m	200	188
0506-16	4.4-5	0.57-0.67	1.6	9	9.5	5620	60	小于20%	<60mm/1m	200	188
08035-5000-15	7.4-8	0.33-0.42	1.5	7.5	8	5000	60	小于20%	<50mm/1m	200	188
08045-4000-18	7.4-8	0.43-0.52	1.8	7.2	7.7	4000	80	小于20%	<50mm/1m	200	188
08045-4000-20	7.4-8	0.43-0.53	2	8	8.5	4000	85	小于20%	<50mm/1m	200	188
0805-4000-22	7.4-8.2	0.46-0.55	2.2	8.8	9.3	4000	95	小于20%	<50mm/1m	200	188
09055-3800-25	8.4-9	0.5-0.6	2.5	9.5	10	3800	100	小于20%	<50mm/1m	200	188
0907-27	8.4-9	0.65-0.75	2.7	9.5	10	3500	100	小于20%	<50mm/1m	200	188
11025-5000-16.8	10.2-11	0.24-0.34	1.68	8.4	8.9	5000	75	小于20%	<50mm/1m	200	188
11035-3000-20	10.2-11	0.34-0.44	2	6	6.5	3000	85	小于20%	<50mm/1m	200	188
11045UP-3000-22	10.2-11	0.42-0.52	2.2	6.6	7.1	3000	95	小于20%	<50mm/1m	200	188
11045-3000-25	10.2-11	0.45-0.55	2.5	7.5	8	3000	95	小于20%	<50mm/1m	200	188
1105-3000-30	10.4-11	0.50-0.60	3	9	9.5	3000	95	小于20%	<50mm/1m	200	188
1206UP-3000-27	11.2-12	0.52-0.60	2.7	8.1	8.6	3000	110	小于20%	<50mm/1m	200	188
1206-3000-31	11.3-12	0.53-0.63	3.1	9.3	9.8	3000	110	小于20%	<40mm/1m	200	188
12063-3000-33	11.3-12	0.55-0.65	3.3	9.9	10.4	3000	110	小于20%	<40mm/1m	200	188
12068-2500-40	11.3-12	0.65-0.75	4	10	10.5	2500	150	小于20%	<40mm/1m	200	188
1208-2000-50	11.3-12	0.75-0.85	5	10	10.5	2000	160	小于20%	<40mm/1m	200	188
13065-2500-40	12.3-13	0.6-0.7	4	10	10.5	2500	170	小于20%	<40mm/1m	200	188
1307-2000-50	12.3-13	0.66-0.76	5	10	10.5	2000	160	小于20%	<40mm/1m	200	188
1309-65	12.4-13.4	0.85-0.95	6.5	9.5	10	1460	200	小于20%	<40mm/1m	200	188
1506-2500-40	14.2-15.2	0.56-0.66	4	10	10.5	2500	170	小于20%	<40mm/1m	200	188
1508-75	14.4-15.4	0.78-0.88	7.5	10	10.5	1330	200	小于20%	<40mm/1m	200	188
1908-1500-85	18-19	0.77-0.87	8.5	12.75	13.25	1500	230	小于20%	<40mm/1m	200	188

1、以上宽度、厚度、延伸率、弯曲度参数均按中国国家标准检查，数据均在误差范围内。

2、以上拉力强度指单根强度，不是粘结强度（粘结强度的大小与打包机有关），实际数据均超过以上表格内数据。

* 拉力检测以第三方及**赛芙工厂**拉力机检测为准！（必须要用专用塑料薄片夹具）

3、米克重误差：正负0.1克，按照剪5米称总重除以5的每米平均值。

4、每卷净重/毛重的误差：正0.2公斤/卷，负0.15公斤/卷，按照随机10卷称总重除以10的平均值为标准。

5、每卷长度的误差：正负百分之一的范围。例如3000米：误差范围为正负30米以内。