



上海亭顺丝绸科技发展有限公司

Shanghai TingShun Silk Science & Technology Development Co., Ltd

http://www.tsyarns.com

收件人: [REDACTED]
电话: [REDACTED]
传真: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
主题: 热熔胶线产品检验证书

发件人: 徐国亭
电话: 0512-50120970
传真: 0512-50126010
Email: info@tsyarns.com
手机: 13801698070

产品检验证书
Inspection Report

客户 Client	[REDACTED]		
产品型号 Style Number	GS034055	批号 Lot Number	230815
检验日期 Inspection Date	2024年1月24日	数量(kg) Total	504
产品成份 Product Information		粘度 Viscosity (mPa*s)	线密度 Grams per km (tex)
热熔树脂材料 Adhesive	PA热熔树脂	36400-42400@162°C	/
芯纱材料 Core Fiber	GF玻纤		
物理指标检验项目 Inspection Item	单位 Unit	标准值 Standard Value	实测值 Actual Value
热熔树脂比例 Percent Coating	%	38	
线密度 Grams per Kilometer	tex	55±10%	55 56 55 57
热熔树脂软化点 Softening Point (R&B)	°C	120±5	118 117 118 118
拉伸强度 Breaking Strength	N	≥20	20 20 20 20

测试方法 Test Method:

- GB/T14343-2003《合成纤维长丝线密度试验方法》
- GB/T14344-2003《合成纤维长丝拉伸性能试验方法》
- GB/T15332-1994《热熔胶粘剂软化点的测定(环球法)》
- HG/T 3660-1999《热熔胶粘剂熔融粘度的测定》



日期: 2024年3月26日

制表人:

[Signature]

审核人:

[Signature]

批准人:

[Signature]